

DECORO Serie 0255

Descrizione del prodotto

Idropittura lavabile per esterni ed interni ad alta copertura.

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 30 g/l

Caratteristiche

Idropittura lavabile per esterni ed interni, ad alta copertura, con legante vinilversatico, extenders bianchi a granulometria controllata e Biossido di Titanio.

Il prodotto può essere realizzato a Tintometro:

Sistemi Tintometrici per Edilizia

Campi di impiego

Per la protezione e la finitura interna ed esterna di case, fabbricati civili ed industriali, ove sia richiesta una ottima protezione agli agenti atmosferici e facilità di applicazione; in particolare, sia nuovi che già pitturati, intonaci civili, pareti a gesso o rasate a stucco, cartongesso, fibrocemento e supporti non ferrosi opportunamente preparati.

Per il suo aspetto vellutato, per la caratteristica di basso assorbimento di sporco e per le innumerevoli tonalità in cui può essere riprodotto, è molto apprezzato anche per l'interno.

Dati tecnici di fornitura

Composizione	Vinilico in emulsione acquosa
Colore	Bianco - Servizio Tintometrico
Viscosità	Da 12000 a 14000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Peso Specifico	Da 1,5 a 1,6 g/ml

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	Classe 2 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza	2,5 molto opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	95,84% Classe 3 (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	FINE (fino a 100 micron) - EN 21524

Residuo secco	% in peso	62
	% in volume	40
C.O.V.	g/l	27,7
S.O.V.	% in peso	1,8

Caratteristiche salienti

- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- Consente la necessaria traspirabilità del supporto
- Buona elasticità
- Non è infiammabile
- Ottima resistenza all'abrasione

- Resistenza all'alcalinità del supporto

Avvertenze e raccomandazioni

- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
- Non applicare in presenza di sole diretto, forte vento, pioggia o con rischio di gelate nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere la superficie trattata, per almeno 24 ore, dalla pioggia battente.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Il prodotto è tinteggiabile con tinte base Muralpiù S.0240 o colorante simile.
- L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione, compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Preparazione dei supporti

Il supporto, per essere verniciato, deve essere sano, asciutto, pulito e coeso, esente da macchie di umidità, tracce di grasso, sporco, ecc.

Supporti esterni nuovi:

in presenza di tracce di polvere, sporcizia o frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, spazzolare accuratamente, stuccare le grosse imperfezioni con BETONIX, fissare il tutto con nostro IMPRIMATE VOC S.1358 mediante applicazione a rullo o pennello e dopo 6-8 ore di essiccazione il supporto è pronto per essere dipinto con DECORO.

Il supporto può essere fissato anche con FISSATIVO CONSOLIDANTE ALTA PENETRAZIONE S.1360, da diluire con acqua di rete fino ad un massimo del 100%, secondo l'assorbimento della superficie da trattare.

Supporti esterni già pitturati:

i supporti già pitturati, perfettamente coesi, privi di difetti, asciutti e puliti, possono essere dipinti direttamente con DECORO.

I supporti già pitturati che presentano tracce di polvere o sporcizia devono essere lavati e spazzolati; se la pittura non è perfettamente aderente, ed è sfarinante, deve essere tolta mediante spazzolatura o con idropulitrice idonea. Stuccare le grosse imperfezioni con BETONIX, fissare il tutto con nostro IMPRIMATE VOC S.1358 mediante applicazione a rullo o pennello e dopo 6-8 ore di essiccazione il supporto è pronto per essere dipinto con DECORO.

Supporti esterni invasi da muffe:

in presenza di muffe trattare la superficie con ERRE 28 S.0028 (soluzione risanante detergente per muri esterni) e quindi attenersi alle disposizioni sopradescritte prima di procedere con l'applicazione del DECORO che, per evitare nuovamente la formazione di muffe in breve tempo, dovrà essere additivato con ADF 85 S.0085, risanante in pasta.

Supporti interni nuovi:

asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni con LEONSTUK in polvere. Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la superficie con ns. ACRIFIX S.0005, fissativo da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto.

A superficie asciutta applicare due strati di DECORO.

Supporti interni già pitturati:

se i supporti sono stati dipinti con pitture a tempera, ripulire la superficie da polvere e sporcizia e stuccare con ns. stucco in pasta VELOSTUC o stucco in polvere LEONSTUK.

Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed isolare con uno strato di ns. ACRIFIX S.0005, diluito con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto, e dopo l'essiccazione del fondo applicare due strati di DECORO.

Se i supporti sono stati dipinti con idropitture lavabili, ripulire la superficie, stuccare le piccole imperfezioni, carteggiare e fissare (ACRIFIX) le stuccature; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di DECORO.

Applicazione

Il prodotto si applica in due strati.
Si consiglia l'applicazione a pennello o rullo.

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

Caratteristiche di messa in opera

Diluizione 20 - 30% con acqua di rete
Spessore secco 50 microns

Codice Serie 0255
Edizione 22/01/2010
Revisione 02

N. mani 2
Temperatura essiccazione Ad aria a 20°C
Umidità relativa 60%
In profondità 24 ore
Intervallo sovraverniciatura Min 4 ore - Max 6 ore
Resa media teorica (*) 5 mq/Kg - 8 mq/l
Consumo medio teorico 194 g/mq

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. sigillati a +5/+35°C. Teme il gelo

Confezioni disponibili

14 lt - 4 lt

Etichettatura sanitaria

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con le Direttive 67/548/CEE (sostanze), 199/45/CE (preparati pericolosi) e successive modifiche ed adeguamenti; non contiene, in concentrazione uguale o maggiore all'1% in peso, sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente o che abbiano limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

NON richiede la redazione di una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS).

Note

(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

"Ai sensi del Dlgs n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Franchi&Kim SpA"

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie	0255
Edizione	22/01/2010
Revisione	02