

ECOABITA - I.S.F. Serie 0235.ISF

Descrizione del prodotto

Idropittura traspirante semilavabile vinilica, ad alta copertura, per interni.

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni.
VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 20 g/l

Caratteristiche

Idropittura vinilica ad alta copertura per interni con extenders bianchi a granulometria controllata e Biossido di Titanio. Ottima adesione sia su muri nuovi che già pitturati con prodotti organici o con tempere, con tendenza quasi nulla a schizzare se applicata a rullo.

Campi di impiego

ECOABITA ISF è un idropittura traspirante pregiata per interni, di facile applicazione, indicata per supporti in muratura tradizionali come intonaco civile fine, gesso o similari.

Dati tecnici di fornitura

Composizione	Vinilico
Colore	Bianco - Tinte da Sistema ISF
Viscosità	Da 13000 a 17000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Peso Specifico	Da 1,66 a 1,76 g/ml

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	Classe 5 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza	3,0 molto opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	96,5% Classe 3 (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	FINE (fino a 100 micron) - EN 21524

Residuo secco	% in peso	69
	% in volume	47
C.O.V.	g/l	18,8
S.O.V.	% in peso	1,1

Caratteristiche salienti

- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- Consente la necessaria traspirabilità del supporto
- Buona elasticità
- Non è infiammabile

Avvertenze e raccomandazioni

- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.

Preparazione dei supporti

In presenza di macchie di umidità trattare la superficie con uno strato di Disinfestante KBF S.0800 (soluzione risanante)

detergente per muri interni) e, per evitare nuovamente la formazione di macchie scure in breve tempo, additivare ECOABITA ISF con BIOCID S.0080 (additivo risanante in pasta per idropitture per interni).

Supporti interni nuovi:

asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni con stucco in polvere (tipo LEONSTUK). Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la superficie con FISSATIVO ACRILICO ISF S.1356, fissativo da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto. A superficie asciutta applicare due strati di ECOABITA ISF.

Supporti interni già pitturati:

Assicurarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; se non lo fosse, asportare le parti non ancorate mediante raschiatura o carteggiatura, stuccare le imperfezioni con stucco in pasta (tipo VELOSTUC) o stucco in polvere, carteggiare e fissare le stuccature con uno strato di FISSATIVO ACRILICO ISF S.1356 e ad essiccazione avvenuta applicare due strati di ECOABITA ISF.

Applicazione

Il prodotto si applica in due strati.
Si consiglia l'applicazione a pennello o rullo.

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C
Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

Caratteristiche di messa in opera

Diluizione	15 - 25% con acqua di rete
Spessore secco	70 microns
N. mani	2
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C
Umidità relativa	60%
In profondità	24 ore
Intervallo sovraverniciatura	Min 4 - 6 ore
Resa media teorica (*)	4 mq/Kg - 7 mq/l
Consumo medio teorico	250 g/mq

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. sigillati a +5/+35°C. Teme il gelo

Confezioni disponibili

14 lt

Etichettatura sanitaria

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con le Direttive 67/548/CEE (sostanze), 1999/45/CE (preparati pericolosi) e successive modifiche ed adeguamenti; non contiene, in concentrazione uguale o maggiore all'1% in peso, sostanze che presentano un pericolo per la salute o per l'ambiente o che abbiano limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

NON richiede la redazione di una scheda informativa in materia di sicurezza (SDS).

Note

(*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

“Ai sensi del Dlgs n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Franchi&Kim SpA”

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie	0235.ISF
Edizione	28/02/2011
Revisione	01