

## LAVABILE IGIENIZZANTE - I.S.F. Serie 0262.ISF

### Descrizione del prodotto

Lavabile igienizzante per muri interni invasi da inestetiche macchie scure.

Classificazione secondo Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. a-BA) Pitture opache per pareti e soffitti interni. VALORE LIMITE UE 30 g/l (2010) - CONTENUTO 14 g/l

### Caratteristiche

Pittura acrilica a base di extenders bianchi a granulometria controllata, Biossido di Titanio e speciali additivi igienizzanti.

### Campi di impiego

Per le sue caratteristiche chimico-fisiche è la soluzione ideale per igienizzare ambienti le cui pareti presentano umidità in eccesso e macchie scure. Oltre all' impiego in locali abitativi è il prodotto ideale per l' uso professionale in quanto dotato di ottime caratteristiche di riempimento e bassa presa di sporco; è perciò consigliato per la pitturazione di locali adibiti a laboratori alimentari in genere.

### Dati tecnici di fornitura

Composizione	Acrilico
Colore	Bianco
Viscosità	Da 10000 a 14000 mPa.s (20°C) A 6 - V 20
Peso Specifico	Da 1,6 a 1,7 g/ml

#### CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 13300

Resistenza all'abrasione a umido	Classe 2 - UNI EN ISO 11998
Brillantezza	2 molto opaco - UNI EN ISO 2813
Rapporto di contrasto (coprenza)	96,0% Classe 3 (100 micron umidi) - UNI EN ISO 6504-3
Granulometria	FINE (fino a 100 micron) - EN 21524

Residuo secco	% in peso	65
	% in volume	45
C.O.V.	g/l	13,7
S.O.V.	% in peso	0,9

### Caratteristiche salienti

- Ottimo potere igienizzante
- Facilità di applicazione a pennello, rullo e spruzzo
- Consente la necessaria traspirabilità del supporto
- Resistente all'alcalinità del supporto

### Avvertenze e raccomandazioni

- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
- Applicare il primo strato esclusivamente a pennello.
- Per la diluizione utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Assicurare, durante l'applicazione e la successiva essiccazione, un'adeguata ventilazione degli ambienti.
- Prima dell'uso miscelare il prodotto.

## Preparazione dei supporti

Su pareti invase da macchie scure trattare il muro con uno strato di soluzione Risanante KBF S.0800, diluito 1:5 con acqua; si consiglia l'applicazione a pennello o rullo. Su supporti particolarmente invasi da macchie nere applicare un secondo strato. Successivamente all'azione igienizzante (attendere almeno 24 ore) asportare meccanicamente, mediante raschiatura e/o spazzolatura, le macchie nere. Il trattamento così eseguito è la preparazione ideale per un ciclo che prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure.

### Supporti interni mai pitturati:

asportare con spazzola morbida pulviscolo e frammenti di intonaco non perfettamente aderenti, livellare le imperfezioni con stucco in polvere (tipo RIEMPISTUK). Quando il supporto sarà perfettamente asciutto, carteggiare, isolare tutta la superficie con FISSATIVO ACRILICO ISF S.1356, da diluire con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto. A superficie asciutta applicare due strati di LAVABILE IGIENIZZANTE ISF.

### Supporti interni già pitturati:

se i supporti sono stati dipinti con pitture a tempera, ripulire la superficie da polvere e sporcizia e stuccare con stucco in pasta (tipo VELOSTUC) o stucco in polvere. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed isolare con uno strato di FISSATIVO ACRILICO ISF S.1356, diluito con acqua da 1 a 5 volte in relazione all'assorbimento del supporto, e dopo l'essiccazione del fondo applicare due strati di LAVABILE IGIENIZZANTE ISF.

Se i supporti sono stati dipinti con idropitture lavabili, ripulire la superficie, stuccare le piccole imperfezioni, carteggiare e fissare (FISSATIVO ACRILICO ISF) le stuccature; ad essiccazione avvenuta applicare due strati di LAVABILE IGIENIZZANTE ISF.

## Applicazione

Il prodotto si applica in due strati: il primo a pennello mentre il secondo a pennello, rullo o spruzzo.

In condizioni particolari, quali ambienti molto umidi, per aumentare la resistenza alla presa di sporco aggiungere alla confezione da 13 litri di LAVABILE IGIENIZZANTE ISF una confezione di ATTIVATORE IGIENIZZANTE cod. 0090.N00000

Il trattamento sopra descritto, seguito da una normale manutenzione ogni due o tre anni, costituisce una soluzione ottimale per mantenere i muri nelle migliori condizioni igieniche.

### Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

## Caratteristiche di messa in opera

Diluizione	15-25% con acqua di rete
Spessore secco	60 microns
N. mani	2
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C
Umidità relativa	60%
In profondità	24 ore
Intervallo sovraverniciatura	Min 4 - 6 ore
Resa media teorica (*)	5 mq/Kg - 8 mq/l
Consumo medio teorico	213 g/mq

## Stabilità a magazzino

1 anno in cont. originali e sigillati a +5/35°C. TEME IL GELO.

Confezioni disponibili

13 lt - 4 lt - 1 lt

Etichettatura sanitaria

Xi - Irritante (vedi SDS)

Codice Serie	0262.ISF
Edizione	16/02/2011
Revisione	00

Note

(\*) Resa: le rese, che si intendono per strato, sono indicate per supporti lisci e sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (essiccazione, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie      0262.ISF  
Edizione        16/02/2011  
Revisione        00